



IRSA naturoolie er fremstillet efter traditionel opskrift. Den indeholder ædle naturolier og er biologisk nedbrydelig. IRSA naturoolie imprægnerer, beskytter og plejer.

#### **Egenskaber:**

IRSA naturoolie er åbenporet, fugtighedsregulerende, stærk vandafvisende og giver alle træsorter en silkemat glans og fremhæver åretegningen. IRSA naturoolie har god fyldeevne samt høj indtrængningsevne. IRSA naturoolie beskytter og plejer træets overflade og indeholder ingen skadelige opløsningsmidler, hvorfor der ikke vil forekomme afgasningsgener.

#### **Anvendelsesområde:**

IRSA naturoolie kan anvendes til alle normalt eller hårdere belastede indendørs områder, såsom parketgulve, planker, klodsegulve, mosaikparket, højkantparket og trapper samt inventar af træ. IRSA naturoolie kan anvendes til alle typer træ – nyt som gammelt – af såvel hårdtræ som blødttræ. Enkelte træsorter f.eks. Merbau bør dog først behandles med IRSA Antico Træolie, grundets træets ringe sugsevne.

#### **Arbejdsbeskrivelse:**

Behandlingen med IRSA Naturoolie kan foretages såvel manuelt som maskinelt. Træet skal være afslebet til passende finish (sidste afslibning med korn 120/150), rent og tørt samt fri for rester af f.eks. sæbe eller fedt. Træfugten må ikke være højere end 15 %.

Til påføring anvendes en balje samt enten en svamp, svaber eller pensel. IRSA Naturoolie skal påføres regelmæssigt og vådt i vådt til træet er helt mættet. Tørre pletter påføres mere olie. Processen gentages til olien syner regelmæssig og vådglimsende. Under arbejdsprocessen kan gulvet betrædes med rene sko.

# IRSA Naturoolie

Efter ca. 45 minutter skal den overflødige olie omhyggeligt tørres af overfladen med en klud eller gummiskrabber. Såfremt der fortsat er overskydende olie på gulvet, gnides dette ind i overfladen manuelt eller maskinelt med polermaskine påført en beige polerskive. Poleringen fortsætter, indtil der ikke er olie på overfladen.

Gulvet poleres efter ca. 24 timer maskinelt med en langsom roterende polermaskine påført en hvid polerskive eller fnugfrie bomuldsklude. Ved poleringen udvikles varme, der fremmer hærdningen og derved øges belastningsevnen.

Under hærdningstiden på 7 – 10 dage må overfladen ikke belastes væsentligt og ej heller udsættes for vand. Jo mere man skåner gulvet i de første dage efter behandlingen, jo længere levetid vil det opnå. Afdækning af gulvet bør ske med kraftig gulvpap (ikke med folie eller andet tæt materiale).

Sørg for god udluftning. De angivne tørre- og hærdetider er forudsat et normalt klima (20 grader varme og 55 % luftfugtighed). Høj luftfugtighed og/eller lav temperatur forlænger tørre- og hærdetiden.

## Pleje:

Trægulve behandlet med IRSA Naturoolie bør udsættes for så lille en vandpåvirkning som muligt. Gulvet støvsuges med børstesiden og rengøres efterfølgende med en forimprægneret gul klud. Ved stærk tilsmudsning fjernes snavset med IRSA Trærengøring. Periodevis behandles gulvet med IRSA Plejeolie. Følg i øvrigt Fionia Parket ApS plejevejledning.

## Konstruktiv vedligeholdelse:

Den væsentligste faktor til besmudsning og slitage af et trægulv er udefra kommende snavs, såsom sand, vand og salt. Der anvendes derfor i nødvendigt omfang måtter ved indgangspartier.

1. Udenfor en gummilamelmatte
2. I indgangspartiet en måtte af kokos
3. Indenfor en flytbar måtte eller et fast tæppe.

## Forbrug:

1 l. IRSA Naturoolie rækker normalt til 8–10 m<sup>2</sup>. Ved behandling af højkantparket og stærkt sugende træsorter som f.eks. Bøg må påregnes et højere forbrug. Ved behandling af klodsegulve anvendes ca. 4 gange så meget olie som normalt, da flere påføringer på påregnes.

## Advarsel:

Brugte klude, polersvamp/-skive, slibestøv mv. skal efter brug nedsænkes i vand eller opbevares i en lufttæt metalbeholder grundet fare for selvantændelse.

## Opbevaring:

Ved kølig, frostfri og tør lagring i uåbnet originalemballage er IRSA Naturoolie holdbar i flere år.

## Vigtigt:

Ved erhvervsmæssig brug kan sikkerhedsdatablad udleveres.